

S 2856 SIGNOCRYL® T
rozpuštědlová barva bílá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm ⁻³]	1,4
Obsah sušiny	[%]	min. 63
Výrobní konzistence (pohárek $\phi = 4$ mm)	[s]	80 - 100
Ředidlo		P 6406
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 75
Dávkování barvy	[g.m ⁻²]	670
Druh dodatečného posypu		Swarco T14 G20 100-600
Dávkování dodatečného posypu	[g.m ⁻²]	300
Měření při pokládce na zkušebním úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μ m]	480
Zasychání při teplotě vzduchu 24 °C	[min]	21

vzhled značení po 12 měsících



Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		index opotřebení	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	M	S	M	S	M	S	M	S
nový stav	220	217	46	46	316	285	-	-
po 6 měsících	145	144	56	54	231	226	-	-
po 12 měsících	159	130	52	52	150	131	1	1
třídy	Q 3	Q 3	S 2	S 2	R 3	R 2	-	-

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.