

**SILAMAT NA S 2866**  
rozpuštědlová barva bílá

<b>Technické vlastnosti</b>		
Měrná hmotnost	[g.cm <sup>-3</sup> ]	1,5 – 1,7
Obsah sušiny	[%]	min. 75
Výrobní konzistence (pohárek $\phi = 6$ mm)	[s]	30 – 50
Ředidlo		C 6000/0010
Premixová balotina		neobsažena
<b>Podmínky pro aplikaci</b>		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 10
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 80
Dávkování barvy	[g.m <sup>-2</sup> ]	745
Druh dodatečného posypu		MBG1B2T (P)
Dávkování dodatečného posypu	[g.m <sup>-2</sup> ]	250
<b>Měření při pokládce na zkušebním úseku</b>		
Tloušťka mokrého nástřiku	[ $\mu$ m]	400 - 600
Zasychání při teplotě vzduchu 32 °C	[min]	30

### Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost $\beta$	drsnost SRT	noční viditelnost R (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> )	index opotřebení
	s posypem	s posypem	s posypem	s posypem
nový stav		54	111	
<b>po 12 měsících</b>	<b>0,399</b>	<b>50</b>	<b>118</b>	<b>1</b>
<b>třídy</b>	<b>B 2</b>	<b>S 2</b>	<b>R 2</b>	<b>-</b>
Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.				