

SILAMAT ROAD S 2867
rozpuštědlová barva bílá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm ⁻³]	1,45 – 1,65
Obsah sušiny	[%]	min. 75
Výrobní konzistence (pohárek $\phi = 6$ mm)	[s]	30 – 50
Ředidlo		C 6000
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 10
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 80
Dávkování barvy	[g.m ⁻²]	710
Druh dodatečného posypu		Swarco 100-600 H/G20
Dávkování dodatečného posypu	[g.m ⁻²]	250
Měření při pokládce na zkušebním úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μ m]	400 – 575
Zasychání při teplotě vzduchu 32 °C	[min]	30

Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost β	drsnost SRT	noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)	index opotřebení
	s posypem	s posypem	s posypem	s posypem
nový stav		47	129	
po 12 měsících	0,425	47	117	1
třídy	B 3	S 1	R 2	-
Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.				