

**AQUAROAD V 2090**  
vodouředitelná barva bílá

<b>Technické vlastnosti</b>		
Měrná hmotnost	[g.cm <sup>-3</sup> ]	1,5 – 1,7
Obsah sušiny	[%]	≥72
Výrobní konzistence (pohárek φ = 6 mm)	[s]	20 – 30
Ředidlo		voda
Premixová balotina		neobsahuje
<b>Podmínky pro aplikaci</b>		
Výrobcem doporučená teplota vzduchu	[°C]	≥15
Výrobcem doporučená teplota podkladu	[°C]	≥15
Výrobcem doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	≤80
Dávkování barvy	[g.m <sup>-2</sup> ]	650 – 750
Druh dodatečného posypu		Swarcoflex 200-800H
Dávkování dodatečného posypu	[g.m <sup>-2</sup> ]	200 - 300
<b>Měření při pokládce na zkušebním úseku</b>		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μm]	480 – 520
Zasychání při teplotě vzduchu 33°C	[min]	25

**Výsledky měření a zařazení do tříd**

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> )		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> )	index opotřebení	
	bez posypu	s posypem	bez posypu	s posypem	s posypem	bez posypu	s posypem
nový stav	268	255	45	48	433		
<b>po 12 měsících</b>	<b>139</b>	<b>132</b>	<b>45</b>	<b>53</b>	<b>150</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>třídy</b>	<b>Q3</b>	<b>Q3</b>	<b>S1</b>	<b>S2</b>	<b>R3</b>	-	-