

AQUAROAD V 2090
vodouředitelná barva bílá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm ⁻³]	1,5 – 1,7
Obsah sušiny	[%]	≥72
Výrobní konzistence (pohárek φ = 6 mm)	[s]	20 – 30
Ředidlo		voda
Premixová balotina		neobsahuje
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	≥15
Výrobce doporučená teplota podkladu	[°C]	≥15
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	≤80
Dávkování barvy	[g.m ⁻²]	650 – 750
Druh dodatečného posypu		Sovitec MBG.1.B2T(W)
Dávkování dodatečného posypu	[g.m ⁻²]	200 – 300
Měření při pokládce na zkušebním úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μm]	480 – 520
Zasychání při teplotě vzduchu 33 °C	[min]	25

Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)	index opotřebení	
	bez posypu	s posypem	bez posypu	s posypem	s posypem	bez posypu	s posypem
nový stav	268	260	45	56	218		
po 12 měsících	139	126	45	52	144	1	1
třídy	Q3	Q2	S1	S2	R2	-	-