

## HELIOCRYL 70243

### rozpuštědlová barva bílá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm <sup>-3</sup> ]	1,47 – 1,52
Obsah sušiny	[%]	min. 69,5
Výrobní konzistence (pohárek $\phi = 4$ mm)	[s]	130 - 145
Ředidlo		SIGNO
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená teplota podkladu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 80
Dávkování barvy	[g.m <sup>-2</sup> ]	670
Druh dodatečného posypu		Swarcoflex T14 G20 100-600
Dávkování dodatečného posypu	[g.m <sup>-2</sup> ]	330
Měření při pokládce na zkušební úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[ $\mu$ m]	440
Zasychání při teplotě vzduchu 15 °C	[min]	21

vzhled značení po 12 měsících



### Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> )		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> )		index opotřebenění	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	M	S	M	S	M	S	M	S
nový stav	227	224	47	45	303	302	-	-
po 6 měsících	138	139	52	51	246	215	-	-
<b>po 12 měsících</b>	<b>162</b>	<b>129</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>207</b>	<b>172</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>třídy</b>	<b>Q 4</b>	<b>Q 2</b>	<b>S 2</b>	<b>S 2</b>	<b>R 4</b>	<b>R 3</b>	-	-
po 18 měsících	127	118	53	54	164	123	1	1
po 24 měsících	149	127	48	47	157	117	1	1

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.