

SINOKRYL
rozpuštědlová barva bílá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm ⁻³]	1,55
Obsah sušiny	[%]	min. 70
Výrobní konzistence (pohárek $\phi = 6$ mm)	[s]	40-100
Ředidlo		axial / toluen
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	5 - 35
Výrobce doporučená teplota podkladu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 80
Dávkování barvy	[g.m ⁻²]	660
Druh dodatečného posypu		Sovitec MBG1B2T (P)
Dávkování dodatečného posypu	[g.m ⁻²]	300
Měření při pokládce na zkušební úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μ m]	420
Zasychání při teplotě vzduchu 14°C	[min]	18

vzhled značení po 12 měsících



Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		index opotřebení	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	M	S	M	S	M	S	M	S
nový stav	219	209	53	53	362	297	-	-
po 6 měsících	179	161	50	51	167	145	-	-
po 12 měsících	159	153	48	46	140	118	1	1
třídy	Q 3	Q 3	S 1	S 1	R 2	R 2	-	-

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.