

SINOKRYL GOLD
rozpuštědlová barva bílá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm ⁻³]	1,59
Obsah sušiny	[%]	min. 75
Výrobní konzistence (pohárek $\phi = 6$ mm)	[s]	80 - 110
Ředidlo		Helvet
Premixová balotina		neobsahuje
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	5 - 35
Výrobce doporučená teplota podkladu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 80
Dávkování barvy	[g.m ⁻²]	590
Druh dodatečného posypu		Sovitec MBG1B2T P
Dávkování dodatečného posypu	[g.m ⁻²]	259
Měření při pokládce na zkušební úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μ m]	572
Zasychání při teplotě vzduchu 18°C	[min]	18

Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)	denní viditelnost β	drsnost SRT	noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)	index opotřebení
	s posypem	s posypem	s posypem	s posypem	s posypem
nový stav	273,0	0,7949	56,0	461,0	-
po 12 měsících	137,3	0,4141	46,2	121,3	1
třídy	Q3	B 3	S1	R2	-
Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.					