

**SINOKRYL GOLD**  
rozpuštědlová barva bílá

| <b>Technické vlastnosti</b>                  |                       |                         |
|--|-----------------------|-------------------------|
| Měrná hmotnost                               | [g.cm <sup>-3</sup> ] | 1,59                    |
| Obsah sušiny                                 | [%]                   | min. 75                 |
| Výrobní konzistence (pohárek $\phi = 6$ mm)  | [s]                   | 80 - 110                |
| Ředidlo                                      |                       | Helvet                  |
| Premixová balotina                           |                       | neobsahuje              |
| <b>Podmínky pro aplikaci</b>                 |                       |                         |
| Výrobce doporučená teplota vzduchu           | [°C]                  | 5 - 35                  |
| Výrobce doporučená teplota podkladu          | [°C]                  | min. 5                  |
| Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu | [%]                   | max. 80                 |
| Dávkování barvy                              | [g.m <sup>-2</sup> ]  | 590                     |
| Druh dodatečného posypu                      |                       | Sovitec drop on 125-600 |
| Dávkování dodatečného posypu                 | [g.m <sup>-2</sup> ]  | 379                     |
| <b>Měření při pokládce na zkušební úseku</b> |                       |                         |
| Tloušťka mokrého nástřiku                    | [ $\mu$ m]            | 572                     |
| Zasychání při teplotě vzduchu 18°C           | [min]                 | 18                      |

**Výsledky měření a zařazení do tříd**

| Měření                                       | denní viditelnost<br>QD (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> ) | denní<br>viditelnost $\beta$ | drsnost<br>SRT | noční viditelnost<br>R (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> ) | index opotřebenění |
|--|--|------------------------------|----------------|---|--------------------|
|  | s posypem  | s posypem                    | s posypem      | s posypem   | s posypem          |
| nový stav                                    | 268,7  | 0,7743                       | 55,0           | 487,7   | -                  |
| <b>po 12 měsících</b>                        | <b>139,3</b>   | <b>0,4049</b>                | <b>45,9</b>    | <b>139,3</b>  | <b>1</b>           |
| <b>třídy</b>                                 | <b>Q3</b>  | <b>B 3</b>                   | <b>S1</b>      | <b>R2</b>   | -                  |
| Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem. |  |                              |                |   |                    |