

ZEBRAKRYL HS COLOR ŽLUTÝ

rozpuštědlová barva žlutá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm ⁻³]	1,6 ± 0,15
Obsah sušiny	[%]	min. 75
Výrobní konzistence (pohárek φ = 4 mm)	[s]	55 - 70
Ředidlo		Zebra HS
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená teplota podkladu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 80
Dávkování barvy	[g.m ⁻²]	680
Druh dodatečného posypu		Sovitec 3FH 125-630
Dávkování dodatečného posypu	[g.m ⁻²]	250
Měření při pokládce na zkušebním úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μm]	410
Zasychání při teplotě vzduchu 26,5°C	[min]	6

vzhled značení po 12 měsících



Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)	drsnost SRT	noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)	index opotřebení
	s posypem	s posypem	s posypem	s posypem
	M	M	M	M
nový stav	181	45	311	-
po 6 měsících	123	45	222	-
po 12 měsících	125	55	134	1
třídy	Q 2	S 3	R 1	-

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.