

LIMBOROUTE HR

rozpouštědlová barva bílá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm ⁻³]	1,60 ± 0,03
Obsah sušiny	[%]	min. 75
Výrobní konzistence (pohárek φ = 6 mm)	[s]	30
Ředidlo		ředidlo HS
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená teplota podkladu	[°C]	5 – 45
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 75
Dávkování barvy	[g.m ⁻²]	530
Druh dodatečného posypu		SolidPlus 100-600 T14 GG30
Dávkování dodatečného posypu	[g.m ⁻²]	300
Měření při pokládce na zkušebním úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μm]	330
Zasychání při teplotě vzduchu 26 °C	[min]	4

vzhled značení po 12 měsících



Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		index opotřebenění	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	M	S	M	S	M	S	M	S
nový stav	161	160	46	47	560	575	-	-
po 6 měsících	134	137	50	50	538	483	-	-
po 12 měsících	173	160	46	46	396	274	1	1
třídy	Q 4	Q 4	S 1	S 1	R 5	R 4	-	-
po 24 měsících	152	-	51	-	149	-	1	-

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.