

STOLLREFLEX D1120

rozpouštědlová barva bílá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm ⁻³]	1,65 ± 0,03
Obsah sušiny	[%]	min. 75
Výrobní konzistence (pohárek φ = 6 mm)	[s]	25
Ředidlo		ředidlo HS
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená teplota podkladu	[°C]	5 – 45
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 75
Dávkování barvy	[g.m ⁻²]	500
Druh dodatečného posypu		Swarcoflex 100-600 T14 G20
Dávkování dodatečného posypu	[g.m ⁻²]	350
Měření při pokládce na zkušebním úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μm]	300
Zasychání při teplotě vzduchu 29,5 °C	[min]	8

vzhled značení po 12 měsících



Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		index opotřebenění	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	M	S	M	S	M	S	M	S
nový stav	182	185	48	52	304	269	-	-
po 6 měsících	131	125	56	57	236	199	-	-
po 12 měsících	155	146	55	54	224	153	1	1
třídy	Q 3	Q 3	S 3	S 2	R 4	R 3	-	-
po 24 měsících	129	-	58	-	135	-	1	-

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.