


**NOCTO AURA**  
vodouředitelná barva bílá

| <b>Technické vlastnosti</b>                   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| Měrná hmotnost                                | [g.cm <sup>-3</sup> ] | 1,6 – 1,7                               |
| Obsah sušiny                                  | [%]                   | min. 75                                 |
| Výrobní konzistence (pohárek $\phi = 6$ mm)   | [s]                   | 30 - 35                                 |
| Ředidlo                                       |                       | voda                                    |
| Premixová balotina                            |                       | neobsažena                              |
| <b>Podmínky pro aplikaci</b>                  |                       |   |
| Výrobce doporučená teplota vzduchu            | [°C]                  | min. 10                                 |
| Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu  | [%]                   | max. 80                                 |
| Dávkování barvy                               | [g.m <sup>-2</sup> ]  | 620                                     |
| Druh dodatečného posypu                       |                       | Sovitec MBG1B2T P7<br>(600-125 WBP SRT) |
| Dávkování dodatečného posypu                  | [g.m <sup>-2</sup> ]  | 320                                     |
| <b>Měření při pokládce na zkušebním úseku</b> |                       |   |
| Tloušťka mokrého nástřiku                     | [ $\mu$ m]            | 375                                     |
| Zasychání při teplotě vzduchu 19°C            | [min]                 | 6                                       |

vzhled značení po 12 měsících



**Výsledky měření a zařazení do tříd**

| Měření                | denní viditelnost<br>QD (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> ) |            | drsnost<br>SRT |            | noční viditelnost<br>R (mcd.m <sup>-2</sup> .lx <sup>-1</sup> ) |            | index opotřebení |          |
|-----------------------|--|------------|----------------|------------|---|------------|------------------|----------|
|                       | s posypem  |            | s posypem      |            | s posypem   |            | s posypem        |          |
|                       | <b>M</b>   | <b>S</b>   | <b>M</b>       | <b>S</b>   | <b>M</b>  | <b>S</b>   | <b>M</b>         | <b>S</b> |
| nový stav             | 200  | 199        | 48             | 47         | 515   | 531        | -                | -        |
| po 6 měsících         | 144  | 125        | 45             | 45         | 401   | 376        | -                | -        |
| <b>po 12 měsících</b> | <b>177</b>   | <b>177</b> | <b>48</b>      | <b>48</b>  | <b>298</b>  | <b>280</b> | <b>1</b>         | <b>1</b> |
| <b>třídy</b>          | <b>Q 4</b>   | <b>Q 4</b> | <b>S 1</b>     | <b>S 1</b> | <b>R 4</b>  | <b>R 4</b> | -                | -        |
| po 18 měsících        | 152  | 149        | 49             | 48         | 266   | 245        | 1                | 1        |
| po 24 měsících        | 156  | 156        | 45             | 46         | 208   | 206        | 1                | 1        |

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.