

AQUAPAIN

vodouředitelná barva bílá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm ⁻³]	1,6 – 1,7
Obsah sušiny	[%]	min. 75
Výrobní konzistence (pohárek $\phi = 6$ mm)	[s]	30 - 35
Ředidlo		voda
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučovaná teplota vzduchu	[°C]	10 - 35
Výrobce doporučovaná relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 80
Dávkování barvy	[g.m ⁻²]	500
Druh dodatečného posypu		Sovitec MBG1A2T P7 (500-180 WBP SRT)
Dávkování dodatečného posypu	[g.m ⁻²]	260
Měření při pokládce na zkušební úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μ m]	300
Zasychání při teplotě vzduchu 22,5 °C	[min]	13

vzhled značení po 12 měsících



Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		index opotřebenění	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	M	S	M	S	M	S	M	S
nový stav	207	206	49	46	532	509	-	-
po 6 měsících	148	150	54	51	380	311	-	-
po 12 měsících	147	148	46	46	266	213	1	1
třídy	Q 3	Q 3	S 1	S 1	R 4	R 4	-	-
po 24 měsících	121	125	50	45	173	145	1	1

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.