

SINOLACK NORMANDIE
rozpuštědlová barva bílá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm ⁻³]	1,53 – 1,63
Obsah sušiny	[%]	min. 75
Výrobní konzistence (pohárek $\phi = 6$ mm)	[s]	28 – 32
Ředidlo		toluen / Solvax
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota podkladu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 80
Dávkování barvy	[g.m ⁻²]	520
Druh dodatečného posypu		Sovitec MBG1A2T P (500-180 SBP ECO SRT)
Dávkování dodatečného posypu	[g.m ⁻²]	260 - vstříkování do barvy, 260 - posyp na aplikovanou barvu
Měření při pokládce na zkušební úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μ m]	330
Zasychání při teplotě vzduchu 15,5 °C	[min]	10

vzhled značení po 12 měsících



Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)	drsnost SRT	noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)	index opotřebení
	s posypem	s posypem	s posypem	s posypem
	M	M	M	M
nový stav	207	54	388	-
po 6 měsících	146	60	238	-
po 12 měsících	147	52	205	1
třídy	Q 3	S 2	R 4	-
po 18 měsících	113	53	160	1
po 24 měsících	138	54	133	1

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.