

LIMBOROUTE K 835
rozpuštědlová barva bílá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm ⁻³]	1,57
Obsah sušiny	[%]	min. 75
Výrobní konzistence (pohárek $\phi = 6$ mm)	[s]	25
Ředidlo		ředidlo HS
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučovaná teplota vzduchu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučovaná teplota podkladu	[°C]	5 – 45
Výrobce doporučovaná relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 75
Dávkování barvy	[g.m ⁻²]	570
Druh dodatečného posypu		Swarcoflex 100-600 T14 G20
Dávkování dodatečného posypu	[g.m ⁻²]	300
Měření při pokládce na zkušební úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μ m]	360
Zasychání při teplotě vzduchu 26,5°C	[min]	9

vzhled značení po 12 měsících



Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		index opotřebení	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	M	S	M	S	M	S	M	S
nový stav	234	228	50	49	228	239	-	-
po 6 měsících	159	149	57	55	187	146	-	-
po 12 měsících	148	134	52	47	141	118	1	1
třídy	Q 3	Q 3	S 2	S 1	R 2	R 2	-	-

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.