

LEACRYL

rozpuštědlová barva bílá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm ⁻³]	1,6 ± 0,2
Obsah sušiny	[%]	min. 75
Výrobní konzistence (pohárek φ = 4 mm)	[s]	60 ± 10
Ředidlo		ředidlo Leacryl / toluen
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	min. 5
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 80
Dávkování barvy	[g.m ⁻²]	580
Druh dodatečného posypu		Sovitec MBG1B2T (P)
Dávkování dodatečného posypu	[g.m ⁻²]	280
Měření při pokládce na zkušební úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μm]	360
Zasychání při teplotě vzduchu 21,5 °C	[min]	13

vzhled značení po 12 měsících



Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		index opotřebení	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	M	S	M	S	M	S	M	S
nový stav	169	160	54	53	142	131	-	-
po 6 měsících	142	135	52	52	124	117	-	-
po 12 měsících	152	148	48	48	145	138	1	1
třídy	Q 3	Q 3	S 1	S 1	R 2	R 2	-	-

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem.